

## **WAKOL Z 705 Pasta niveladora ultrarrápida**

### **Información técnica**

#### **Ámbito de aplicación**

Pasta ultrarrápida para igualar irregularidades en capas de 1 a 15 mm en interiores. Adecuada para paso de carretillas elevadoras y como suelo a partir de 5 mm de espesor. Se puede aplicar sin imprimación previa sobre soportes no absorbentes como terrazo ó losetas cerámicas. Listo para instalar moqueta o suelos elásticos tras 3-4 horas; para linóleo, corcho y parquet tras 12 horas.

#### **Características especiales**

- \* Muy bajo en emisiones \*
- \* Adecuado para sillas de ruedas
- \* No se contrae ni cuartea
- \* bombeable
- \* reducción de cromo según TRGS 613
- \* adecuado para calefacción por subsuelo
- \* autonivelante

\* bajo en emisiones según los criterios de GEV, clasificado en la clase Emicode EC1

#### **Datos técnicos**

Materia prima:	Cemento especial / mezcla de resina sintética
Espesor por capa:	1-15 mm
Proporción mezcla:	25 kg Z 705 + 5,5 litros de agua
Tiempo de trabajo:	aprox. 20 minutos
Transitable tras:	aprox 1-2 horas
Tiempo de secado:	secado completo, aprox 3-4 horas para moqueta y elásticos, 12 horas para linóleo, corcho y parquet
Consumo:	aprox 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm espesor
Temperatura instalación:	no inferior a + 15 °C
Tiempo de almacenamiento:	aprox 6 meses; almacenar en lugar seco y fresco, sacos abiertos o rotos sellarlos convenientemente y utilizarlos cuanto antes.
Clasificación peligrosidad:	Giscode ZP 1
Clasificación emisiones:	Emicode según GEV: EC1

## **Solera**

La solera así como las condiciones climáticas de la obra deben corresponder con las exigencias de la norma DIN 18 365. La solera debe ser lisa, seca, firme, libre de grietas, sin suciedad, grasas ni restos de pegamentos.

Soleras de cemento, hormigón y otros soportes porosos deben ser tratados con una imprimación tipo WAKOL D 3074, disuelta en agua en proporción 1:2. Soleras firmes no absorbentes como terrazo ó losetas cerámicas pueden aplicarse sin imprimación siempre que dichas losetas no estén rotas, y se encuentren limpias de grasas y productos de mantenimiento. Para ello limpiar con decapantes neutros.

## **Aplicación**

Mezclar la pasta alisadora WAKOL Z 705 en un cubo limpio con aprox 5,5 litros de agua limpia y fría y batir hasta eliminar los grumos. Utilizar batidora con un máximo de 600 revoluciones. Tras 5 minutos de maduración volver a batir ligeramente. Aplicar la pasta con regla ó espátula uniformemente en el espesor deseado.

Si es necesaria una segunda capa, debe realizarse sobre la anterior todavía húmeda, o sea cuando la anterior sea transitable. En caso de haberse secado la capa anterior completamente, habrá que aplicar una imprimación con WAKOL D 3074 disuelta en agua en proporción 1:2. Es importante evitar la insolación directa de la pasta ya seca.

## **Información importante**

No trabajar con temperaturas inferiores a +15°C. En caso de frío atemperar antes las estancias.

Para aplicaciones de mas de 5 mm de espesor sobre soleras de sulfato cálcico utilizar únicamente la imprimación WAKOL PU 235. Ver la hoja técnica correspondiente.

No lijar la pasta WAKOL Z 705 para pegar parquet.

Nosotros garantizamos el mantenimiento uniforme de la calidad de nuestros productos. Todas nuestras informaciones se basan en nuestros ensayos y en la experiencia práctica a lo largo de muchos años y se basan en las condiciones de las normas vigentes.

La variedad de materiales y las diferentes condiciones de cada obra que nosotros no podemos controlar, pueden condicionar el resultado final. Por ello recomendamos realizar pruebas en casos extremos. Hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación de los fabricantes de pavimentos y las normas existentes. En cualquier caso estamos a su disposición para cualquier consulta técnica.

Esta información técnica de 03.12.2004 invalida las versiones anteriores.