

WAKOL MS 260 Adhesivo para parquet, elástico

Información Técnica

Ambito de aplicación

Adhesivo elástico de 1 componente para la instalación de parquet de mosaico, industrial, tablillas gran formato, parquet flotante, tarima de max. 16 cm de ancho, así como tarugos RE/WE sobre soportes absorbentes y no absorbentes en zonas de interior.

Características especiales:

- * sin disolventes
- * Poder adhesivo muy elevado
- * minimiza el riesgo de juntas
- * muy bajo en emisiones
- * cumple norma DIN EN 14293
- * sistema "connected Systems" *

* Garantiza que con barnices Loba no aparecen manchas en las juntas

Datos técnicos:

Materia prima: Polímero MS
Limpieza: WAKOL RV 105 disolvente de neopreno ó toallitas WAKOL RT 5960
Aplicación: con llana dentada B 3 ó B 11 para parquet, B 5 y B13 para tarimas y flotantes
Consumo: aprox. 800 – 1400 gr/m² , según espátula y solera
Tiempo de espera: ninguno
Tiempo abierto: 60 minutos
Uso del suelo: tras 24 horas
Acabado capa de uso: tras 24 horas
Temperatura almacenamiento: no congelable
Tiempo almacenamiento: aprox. 12 meses a temperatura ambiente
Giscode: -
Emicode: EC1 R
Connected Systems: se garantiza la aplicación sin problemas en combinación con barnices Loba.

Solera

La solera así como las condiciones climáticas de la obra deben corresponder con las exigencias de la norma DIN 18 365. La solera deber ser lisa, seca, firme, libre de grietas, sin suciedad, grasas ni restos de pegamentos.

Puede aplicarse WAKOL MS 260 directamente sobre la solera siempre que ésta se encuentre libre de polvo. En caso de necesitarse una imprimación, como por ejemplo para soleras asfálticas, sólo debe emplearse WAKOL PU 235 ó PU 280.

Aplicación

Aplicar regularmente con la espátula dentada adecuada sobre la solera, evitando la formación de charcos

Colocar inmediatamente el parquet y presionar bien. Comprobar la correcta impregnación de la trasera del parquet.

Limpiar las herramientas inmediatamente con WAKOL RV 105 (disolvente de neopreno) ó con toallitas WAKOL RT 5960. Una vez secado WAKOL MS 260 sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

Información importante

No aplicar WAKOL MS 260 directamente sobre soleras asfálticas; aplicar primero una imprimación.

No trabajar con temperaturas inferiores a +15°C ó humedades relativas del aire superiores al 65 %.. En caso de frío atemperar antes las estancias.

Nosotros garantizamos el mantenimiento uniforme de la calidad de nuestros productos. Todas nuestras informaciones se basan en nuestros ensayos y en la experiencia práctica a lo largo de muchos años y se basan en las condiciones de las normas vigentes.

La variedad de materiales y las diferentes condiciones de cada obra que nosotros no podemos controlar, pueden condicionar el resultado final. Por ello recomendamos realizar pruebas en casos extremos. Hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación de los fabricantes de pavimentos y las normas existentes. En cualquier caso estamos a su disposición para cualquier consulta técnica.

Esta información técnica de 09.01.2007 invalida las versiones anteriores.