


	Norma	Requisito	Unidades	Resultado	Tolerancia
<b>DESCRIPCION</b>					
Tratamiento de superficie	-	-	-	Triple Action Protecsol®	
Complejo de superficie	-	-	-	100% PVC	
Reverso	-	-	-	Célula cerrada vertical	
Tratamiento Bacteriostático y Fungistático	-	-	-	Sanosol®	
Espesor	-	EN 428	-	mm	3.9 ± 0.20
Peso	-	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	1.95 ± 0.15
Largo del rollo	-	EN 426	-	ml	16 MAX -0 / +0.20
Ancho del rollo	-	EN 426	-	ml	2.70 -0 / +0.01
<b>DIMENSIONES PISTA PORTÁTIL</b>					
Longitud	-	EN 426	-	ml	16
Ancho	-	EN 426	-	ml	8.10
Número de rollos	-	-	-	-	3
<b>CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS</b>					
Coefficiente de deslizamiento	CEN	EN 13036-4	80-110	-	80 - 110
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>					
Resistencia a la abrasión	CEN	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤350
Brillo	CEN	ISO 2813	≤ 30	%	≤ 30
Resistencia química	CEN	EN 423	-	-	Bien
<b>CLASIFICACIONES</b>					
Fuego	CEN	EN 13501-1	Cfl-s1	-	Bfl-s1
<b>MARCAJE CE</b>					
		EN 14904 : 2006	